



LufaBlanca

Hochwertige, organisch gebundene Fassadenfarbe

economic line

Zusammensetzung:

LufaBlanca ist eine fabrikmässig hergestellte Dispersionsfarbe auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit sorgfältig abgestimmten Zusätzen werden folgende Eigenschaften erreicht:

- wetterfester Film
- gute Trockendeckkraft
- gute Haftung

Anwendungsbereich:

LufaBlanca kann auf jeden tragfähigen, gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen werden. Auf alten Untergründen sind zum Erreichen einer guten Wetterfestigkeit mindestens zwei Anstriche notwendig.

Vorarbeiten:

Vor dem Anstrich sind die Flächen gut zu reinigen. Lose Stellen sind mit der Bürste zu entfernen. Bei Nassreinigung ist der Untergrund wieder trocknen zu lassen. Mürbe und sandende Untergründe sind vorgängig mit Lufa-Tiefgrund* zu behandeln (* Giftklasse 4, Warnung beachten).

Verarbeitung:

LufaBlanca kann mit allen üblichen Verarbeitungsgeräten

Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²] (pro Anstrich)
-	0,200 - 0,400

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

appliziert werden. Bei einigen Airless-Geräten empfiehlt sich nach Verdünnung der Farbe ein Sieben. Je nach Saugvermögen des Untergrundes kann die LufaBlanca für die erste Schicht mit Wasser verdünnt werden (max. 15 - 20 % Wasser). Zwischen den einzelnen Anstrichen ist jeweils eine Trockenzeit einzuhalten.

Besondere Hinweise:

Um allfälligen Pilzbefall in Feuchträumen oder mangelhaft wärme gedämmten Zonen vorzubeugen, ist auf Verlangen ein fungizid ausgerüsteter Spezialtyp erhältlich. Bei Normaltemperaturen (15-20°C) sind pro Tag zwei Anstriche möglich. Bei Anstrichen auf mineralisch gebundene Putze auf der Basis von Kalkhydrat muss die Karbonatisierung der Putzschicht abgeschlossen sein.

Materialverbrauch:

Ca. 200 - 400 g/m² (kann je nach Untergrund verschieden sein).

Gerätereinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferung:

LufaBlanca wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Lagerung:

LufaBlanca muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

Giftklasse:

Giftklassefrei.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

Putze

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com