



# LufaEla

## Organisch gebundener Edelputz für Fassaden

organic line

### Zusammensetzung:

LufaEla Edelputz Vollabrieb- oder Rillenstruktur ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer Kunstharzdispersion. Durch abgestimmte Zusätze werden folgende Eigenschaften erreicht:

- dauerelastisch, versprödet nicht
- leicht verarbeitbar
- witterungs- und temperaturunempfindlich
- diverse Körnungen
- wasserdampfdurchlässig
- alkalibeständig

### Anwendungsbereich:

LufaEla kann auf allen gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründen appliziert werden.

### Grundierung:

Auf normal saugende Untergründe, wie z.B. Grundputz mit LufaEla Putzgrund vorstreichen. Auf glatte Untergründe, wie z.B. Beton mit LufaEla Sandgrund vorstreichen. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit

zur Verfügung.

### Verarbeitung:

LufaEla mit rostfreier Traufel, in Kornstärke aufziehen und abschleifen.

LufaEla ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

### Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

### Besondere Hinweise:

Die zu verputzenden Flächen müssen während und unmittelbar nach der Arbeitsausführung vor starkem Wind, Sonneneinstrahlung und Schlagregen geschützt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann.

### Lieferung:

LufaEla wird in Kessel zu 25 kg verarbeitungsfertig geliefert.

### Lagerung:

LufaEla muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

### Giftklasse:

Giftklassefrei.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

**Putze**

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

### Materialverbrauch

Körnung [mm]	Vollabriebstruktur	Rillenstruktur
	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
1,5	2.2 - 2.7	2.0 - 2.5
2	3.0 - 3.3	2.5 - 2.8
3	3.0 - 3.6	3.0 - 3.5
4	4.0 - 4.5	3.7 - 4.5
5	5.0 - 5.5	4.8 - 5.8
6	6.5 - 7.0	5.5 - 6.5



Lufag  
Lack und Farben AG  
Postfach 162  
Neustrasse 10a  
8590 Romanshorn 1  
Tel. 071 463 23 10  
Fax 071 463 28 29  
mail@lufag.com  
www.lufag.com