



# LufaKasi Putzgrund

## Putzgrundierung (Voranstrich) auf Silikatbasis

mineral line

### Zusammensetzung:

LufaKasi Putzgrund ist ein faserförmig hergestellter Voranstrich auf Silikatbasis (Kaliwaserglas), für aussen und innen.

### Anwendungsbereich:

LufaKasi Putzgrund kann auf alle sauberen, gut abgeordneten mineralischen Untergründe wie Zementputz, Beton, Kalk-Zementputz und handelsübliche Grundputzen (Sackware) verwendet werden. Auf Gasbeton, gipshaltige Untergründe oder solche nicht mineralischer Art, nicht geeignet.

### Vorarbeiten:

Schalölrückstände und Fremdstoffe vorher entfernen. Nachputzstellen sind vorgängig zu flutieren und nachzuwaschen. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

### Verarbeitung:

LufaKasi Putzgrund mit Bürste oder Rolle unverdünnt, auftragen. Das Material muss vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Bei starken Farbtonunterschieden zwischen Untergrund und Putz kann der LufaKasi Putzgrund auf Wunsch entsprechend abgetönt werden. Die Beschichtung mit LufaKasi oder LufaMinero kann frühestens 48 Stunden nach der Applikation von LufaKasi Putzgrund erfolgen.

### Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Lieferung:

LufaKasi Putzgrund wird in Kessel zu 20 kg geliefert.

### Lagerung:

LufaKasi Putzgrund muss kühl und frostfrei gelagert werden. In gut geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 6 Monate lagerfähig.

### Besondere Hinweise:

LufaKasi Putzgrund darf bei Temperaturen unter +6°C (Luft- und Oberflächentemperatur) nicht verarbeitet werden. Das Bindemittel hat ätzende Wirkung: Glas, Klinker, Kunststeine und Metallteile sind gut abzudecken.

### Schutzmassnahmen:

Nicht einnehmen, Haut- und Augenkontakte vermeiden.

### Giftklasse:

Giftklasse 4,  
BAG T Nr. 54191  
VOC unter 3 %

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

**Putze**

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

### Materialverbrauch

Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
-	0,300



Lufag  
Lack und Farben AG  
Postfach 162  
Neustrasse 10a  
8590 Romanshorn 1  
Tel. 071 463 23 10  
Fax 071 463 28 29  
mail@lufag.com  
www.lufag.com