



LufaKasi

Mineralischer Edelputz für Fassaden auf Silikatbasis

mineral line

Zusammensetzung:

LufaKasi ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis von Kaliwasserglas, für aussen und innen. **LufaKasi** haftet durch Verkieselung mit dem Untergrund. Darunter versteht man die Reaktion von kalziumhaltigen Mineralien des Grundputzes mit dem Bindemittel Kaliwasserglas zu unlöslichen Silikaten.

Anwendungsbereich:

LufaKasi kann auf alle sauberen, gut abgeordneten mineralischen Untergründe wie Zementputz, Beton, Kalk / Zementputz und handelsübliche Grundputzen (Sackware) verwendet werden. Auf Gasbeton, gipshaltige Untergründe oder solche nicht mineralischer Art, nicht geeignet.

Grundierung:

(Schalölrückstände und Fremdstoffen vorher entfernen) Voranstrich mit **LufaKasi** Putzgrund ist immer erforderlich. Kreidende oder sandende Untergründe sind vorher mit **LufaKasi** Tiefgrund zu festigen.

Materialverbrauch		
	Vollabriebstruktur	Rillenstruktur
Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m ²]	Verbrauch [kg/m ²]
1,5	2.2 - 2.7	2.0 - 2.5
2	3.3 - 3.6	2.8 - 3.1
3	3.5 - 4.0	3.5 - 4.0
4	4.2 - 4.8	3.9 - 4.8
5	5.0 - 6.0	4.8 - 5.8
6	6.7 - 8.0	6.7 - 8.0

Unverdünnt mit Bürste oder Rolle auftragen und 48 Stunden trocknen lassen. Keine anderen Grundierungen verwenden.

Verarbeitung:

LufaKasi mit rostfreier Traufel, in Kornstärke aufziehen und abscheiben.

Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferung:

LufaKasi wird in Kessel zu 25 kg verarbeitungsfertig geliefert.

Lagerung:

LufaKasi muss kühl und frostfrei gelagert werden. In gut geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 6 Monate lagerfähig.

Besondere Hinweise:

LufaKasi darf bei Temperaturen unter +6°C (Luft- und Oberflächentemperatur) nicht verarbeitet werden. Das Bindemittel hat ätzende Wirkung: Glas, Klinker, Kunststeine und Metallteile sind gut abzudecken.

Schutzmassnahmen:

Nicht einnehmen, Haut- und Augenkontakte vermeiden.

Giftklasse:

Giftklasse 4, BAG T Nr. 54191

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeits-

ausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel
Putze
Farben
Lacke
Lasuren
Komplemente
Ausrüstung



Lufag
Lack und Farben AG
Postfach 162
Neustrasse 10a
8590 Romanshorn 1
Tel. 071 463 23 10
Fax 071 463 28 29
mail@lufag.com
www.lufag.com