



# LufaSico

## Edelputz für Fassaden auf Siliconharzbasis

mineral line

### Zusammensetzung:

LufaSico ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer Siliconharzemulsion.

### Anwendungsbereich:

LufaSico Aussen kann auf alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze, Beton, Asbestzement und KS-Stein. Zur Renovation von tragfähigen Altanstrichen wie alte Kalk- und Mineralanstriche, Kunststoffputze und Dispersions-Anstriche.

### Grundierung:

- a) auf kreidende / leicht sandenden Untergründen mit LufaSico Tiefgrund.
- b) auf neue Putze, Beton etc. sowie auf alte, intakte Untergründe mit LufaSilico Putzgrund. Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

### Verarbeitung:

LufaSico mit rostfreier Traufel, in Kornstärke aufziehen und abscheiben.

LufaSico ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt

werden.

### Geräte reinigen:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Besondere Hinweise:

Die zu verputzenden Flächen müssen während und unmittelbar nach der Arbeitsausführung vor starkem Wind, Sonneneinstrahlung und Schlagregen geschützt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann.

### Lieferung:

LufaSico wird in Kessel zu 25 kg verarbeitungsfertig geliefert.

### Lagerung:

LufaSico muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

### Giftklasse:

Giftklassefrei

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

**Putze**

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung

### Materialverbrauch

Körnung [mm]	Vollabriebstruktur	Rillenstruktur
	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
1,5	2.2 - 2.7	2.0 - 2.5
2	3.0 - 3.3	2.5 - 2.8
3	3.0 - 3.6	3.0 - 3.5
4	4.0 - 4.5	3.7 - 4.5
5	5.0 - 5.5	4.8 - 5.8
6	6.5 - 7.0	5.5 - 6.5



Lufag  
Lack und Farben AG  
Postfach 162  
Neustrasse 10a  
8590 Romanshorn 1  
Tel. 071 463 23 10  
Fax 071 463 28 29  
mail@lufag.com  
www.lufag.com