



# VWS Elasta - Kleber (Vollwärmeschutz)

Organisch gebundener Armierkleber zum Kleben von Dämmplatten

**economic line**

**Zusammensetzung:**

VWS Elasta-Kleber ist eine fabrikmässig hergestellte Klebmasse auf der Basis einer Kunstharzdispersion.

**Anwendungsbereich:**

Als Kleber für Aussenisolationen. Zum Verkleben von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Styropor, Styrofoam usw. auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton. VWS Elasta-Kleber ist für innen und aussen einsetzbar.

**Grundierung:**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und stabil sowie frei von losen Bestandteilen sein. Alte Kalk- und Mineralfarben abwaschen bzw. entfernen. Absandende und verseifende Oberflächen mit Lufa-Tiefgrund\* vorbehandeln. (\* Giftklasse 4, Warnung beachten) Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

**Verarbeitung:**

VWS Elasta-Kleber wird vor dem Verarbeiten mit 20% Portlandzement knollenfrei vermischt ( 4 kg Zement pro 20 kg Masse ). Die mit Zement vermischte Masse wird mit der Zahnpachtel oder Traufel je nach Arbeitstechnik auf den Untergrund oder die Platten aufgezogen. Die Schicht-

stärke sollte um so höher sein, je stärker die zu erwartenden Bewegungen des Untergrundes sind bzw. je grösser das Format des Verklebegutes ist.

**Geräte reinigen:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Besondere Hinweise:**

VWS Elasta-Kleber darf bei Temperaturen unter +6°C und über +30°C (Luft- und Oberflächentemperatur) nicht verarbeitet werden. Mit Zement vermischter VWS Elasta-Kleber ist innert etwa 1,5 Stunden zu verarbeiten. Keine nachträgliche Wasserzugabe. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann.

**Lieferung:**

VWS Elasta-Kleber wird in Kessel zu 20 kg geliefert.

**Lagerung:**

VWS Elasta-Kleber muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

**Giftklasse:**

Giftklassefrei

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung

auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel
Putze
Farben
Lacke
Lasuren
<b>Komplemente</b>
Ausrüstung

Materialverbrauch	
Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
-	3 - 4



Lufag  
Lack und Farben AG  
Postfach 162  
Neustrasse 10a  
8590 Romanshorn 1  
Tel. 071 463 23 10  
Fax 071 463 28 29  
mail@lufag.com  
www.lufag.com