



# Elasta - Edelputz Aussen

Organisch gebundener Edelputz für Fassaden

economic line

## Zusammensetzung:

Elasta Edelputz Vollabrieb- oder Rillenstruktur ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer Kunstharzdispersion. Durch abgestimmte Zusätze werden folgende Eigenschaften erreicht:

- dauerelastisch, versprödet nicht
- leicht verarbeitbar
- witterungs- und temperaturunempfindlich
- diverse Körnungen
- wasserdampfdurchlässig
- alkalibeständig

## Anwendungsbereich:

Elasta Edelputz Aussen kann auf allen gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründen appliziert werden.

## Grundierung:

Auf normal saugende Untergründe, wie z.B. Grundputz mit Lufa- K.H. spezial Binder vorbehandeln.

Auf Untergründe, wie z.B. Beton mit Lufa-Tiefgrund\* oder Polyton Sperrgrund\*. (\* Giftklasse 4, Warnung beachten ).

## Materialverbrauch

	Vollabriebstruktur	Rillenstruktur
Körnung [mm]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]	Verbrauch [kg/m <sup>2</sup> ]
1,5	2.2 - 2.7	2.0 - 2.5
2	3.0 - 3.3	2.5 - 2.8
3	3.0 - 3.6	3.0 - 3.5
4	4.0 - 4.5	3.7 - 4.5
5	5.0 - 5.5	4.8 - 5.8
6	6.5 - 7.0	5.5 - 6.5

Bei zweifelhaften Untergründen steht unser Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung.

## Verarbeitung:

Elasta- Edelputz Vollabrieb Aussen mit rostfreier Traufel, in Kornstärke aufziehen und abschleifen.

Elasta- Edelputz Vollabrieb Aussen ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

## Geräte reinigen:

sofort nach Gebrauch mit Wasser

## Besondere Hinweise:

Die zu verputzenden Flächen müssen während und unmittelbar nach der Arbeitsausführung vor starkem Wind, Sonneneinstrahlung und Schlagregen geschützt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann.

## Lieferung:

Elasta Edelputz wird in Kessel zu 25 kg verarbeitungsfertig geliefert.

## Lagerung:

Elasta Edelputz Aussen muss kühl und frostfrei gelagert werden in geschlossenen Originalgebinden bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis zu 12 Monate lagerfähig.

## Giftklasse:

Giftklassefrei.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

Mörtel

**Putze**

Farben

Lacke

Lasuren

Komplemente

Ausrüstung



Lufag  
Lack und Farben AG Tel. 071 463 23 10  
Postfach 162 Fax 071 463 28 29  
Neustrasse 10a mail@lufag.com  
8590 Romanshorn 1 www.lufag.com